

TREND FARBE BLACK

Чёрная краска для внутренних работ
RAL 9005



Описание продукта

Назначение и область применения

Глубокоматовая краска для быстрой и эффективной покраски различных поверхностей в радикальный черный цвет. Яркий, стильный оттенок, очень высокая укрывистость, почти нейтральный запах обеспечивают комфортное нанесение и безупречный результат. По эффективности и экономичности выгодно отличается от, пожалуй, любых вариантов заколерованных в черный цвет базовых красок.

Оптимальна в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходит для отделки интерьеров ресторанов, пабов, фото студий, гостиных, спален, кабинетов и т.п. Краску не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью, в зоне воздействия брызговой влаги, например: в душевых кабинах, банях, на кухонном фартуке и т.д. В механически интенсивно нагружаемых зонах уместно применение в системе с финишным лаком. Допускает многократное ремонтное перекрашивание.

Рекомендованные основания: подготовленные оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности, гипсокартон, обои под покраску, древесноволокнистые материалы (ДВП, ДСП и т.д.).

Подходит для применения в детских и медицинских учреждениях.

Краска образует прочное покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с добавлением мягких моющих средств (2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13300). После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия, при механических воздействиях возможно изменение декоративных свойств поверхности - «эффект письма».



Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • легко наносится без разбрызгивания и потеков; • не требует колеровки; • скрывает мелкие дефекты поверхности; • обладает хорошей укрывистостью; • не имеет резкого запаха; • не содержит растворитель; • с защитой от каплеобразования.
Класс мокрого истирания	Класс 2 по DIN EN 13300, соответствует «моющаяся» согласно DIN EN 53778.
Цвет	Черный RAL 9005.
Степень блеска	Глубокоматовая.
Колеровка	Краска уже заколерована.
Плотность	1,44 г/см ³
Расход	9-12 м ² /л Фактический расход определяется на объекте применения.
Состав	Дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, пигменты, наполнители, консервант, целевые добавки, вода.

Нанесение

Подготовка основания	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и иметь равномерную, качественно подготовленную поверхность (маловпитывающую, пригодную для адгезии). Температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 10°C, а относительная влажность воздуха не выше 80%. Перед проведением окрасочных работ очистите поверхность от пыли, грязи, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. Дефекты необходимо зашпатлевать. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности - отшлифовать. Перед нанесением краски грунтуйте поверхность грунтовкой «düfa». Выбор грунта в соответствии с типом основания: для впитывающих оснований рекомендован грунт düfa Tiefgrund LF.</p>
-----------------------------	--

Нанесение	<p>Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить в один-два слоя кистью (синтетической или со смешанной щетиной для ВД-красок), валиком (для ВД-красок), краскораспылителем. При необходимости допускается разбавление водой до 10%. Финишный слой наносить без разбавления. Параметры настройки оборудования распыления Airless:</p> <p>форсунка: 0,014 -0,025" угол распыления: 20-120°; давление распыления: 140-210 бар; разбавление: до 10%</p>
Чистка рабочих инструментов	<p>По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.</p>
Время высыхания	<p>Время высыхания краски при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65% - каждого слоя – 1-2 часа. Полное высыхание через 24 часа. При низких температурах время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки.</p>
Температура нанесения	<p>Мин. + 10°С, макс. + 35°С для объекта, материала и воздуха.</p>

Примечания

Меры безопасности	<p>Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением необходима защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.</p>
Хранение	<p>В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.</p>



Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.
-------------------	--

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 (495) 221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: ноябрь 2022