

Classic Colour для пола



Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 51 %
Плотность	≈ 1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	6 часов
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход	До 12 м ² /л в 1 слой
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5...+30 °С в невскрытой заводской упаковке, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для мытья посуды). Не используйте абразивные моющие средства. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Полуматовая краска для пола

- Износостойкая
- Моющаяся с мылом и гелем
- Быстро сохнет

Описание

Высококачественная полуматовая краска для пола на водной основе. Образует сверхпрочное износостойкое покрытие, устойчивое к ударам, загрязнениям и мытью. Легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровное покрытие. 2 в 1: грунт и краска. Наносится без грунта на новые и ранее окрашенные поверхности. Легко превращает старый пол в новый.

Область применения

Для внутренних работ в условиях умеренной механической нагрузки. Наносите на деревянные и бетонные полы, напольную плитку, керамогранит, ламинат, паркет, лакированную и ранее окрашенную древесину. Может применяться для окрашивания теплых полов, выдерживает продолжительные температуры до 50 °С.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для ярких и пористых поверхностей можно нанести третий слой. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Избегайте активную эксплуатацию и не мойте поверхность в этот период.

Разбавление


Разбавление не требуется.

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Только в сети магазинов Леруа Мерлен