

Uni-primer 2 in 1

Грунт-концентрат

Для внутренних и наружных работ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунтовка универсальная водно-дисперсионная с высокой проникающей способностью. Подходит для внутренних и наружных работ. Предназначена для грунтования поверхностей в помещениях любого типа перед интерьерной и фасадной окраской.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	Универсальная водно-дисперсионная грунтовка с высокой проникающей способностью
Область применения	Для наружных и внутренних работ
Плотность краски	1,01 кг/л
Расход на 1 слой	До 15 м ² /л в зависимости от степени разбавления и впитывающей способности поверхности
Температура при нанесении	От +5 °C
Влажность при нанесении	Не выше 80 %
Разбавитель	Вода
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания	1 час при температуре 20±2 °C и влажности 65±5 %
Нанесение второго слоя	Минимум через 1,5 часа
Объем тары	0,9 л, 3 л, 10 л

Соответствует европейским стандартам по содержанию VOC (ЛОС). Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/g) 30 г/л (2010): UNI-PRIMER 2 in 1 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка для предварительной обработки и укрепления старых поверхностей. Способствует уменьшению впитывающей способности оштукатуренных, побеленных, гипсокартонных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Грунтовка проникает в базовую поверхность, укрепляет ее и улучшает сцепление покрытия с поверхностью, снижает расход краски.

Рекомендована к применению в системе с водно-дисперсионными красками Milq Paint.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистите поверхность от пыли. Удалите меловую или известковую побелку, а также плохо держащиеся старые покрытия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применять при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Продукт готов к применению. Перед началом работ тщательно перемешать. Грунтовка наносится кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность.

В случае грунтования перед шпатлеванием, оклейкой обоями, окраской поверхности с нормальной пористостью рекомендуется использовать в разбавленном виде (соотношение грунтовки и воды 1:2), для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям — в неразбавленном виде.

В процессе окрашивания иногда наблюдается эффект образования микропены (микропузыриение) на поверхности. Данное явление является допустимым в процессе нанесения покрытия. После раскатывания и высыхания материала, благодаря комплексу специальных добавок, поверхность приобретает однородный вид.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности: 2.5 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка на водной основе, пожаро- и взрывобезопасна, не имеет резкого запаха. Проводить работы в проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть их большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Распыленную грунтовку не следует вдыхать. Во время работы надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Не смешивать с красками и растворителями.