

**Exterior****Veldecor****Технические характеристики**

раздел 1

VELDECOR компании Ойкос – это полукроющая силиконовая краска для наружных и внутренних работ, разработанная для придания поверхности декоративного эффекта вуалирования. Нанося продукт кистью, морской губкой или перчаткой Ойкос, можно воспроизвести эффект старинной штукатурки большой эстетической ценности. Эта особенность продукта, а также его особый состав, делают VELDECOR предназначенным, в первую очередь, для декора и реставрации исторических зданий и престижных построек. VELDECOR - это отделочный продукт для: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ и ELASTRONG PAINT GUM компании OIKOS, вместе с которыми он обеспечивает отличную устойчивость подложки к дождевой воде, повышенную паропроницаемость, предупреждая образование плесени и водорослей. При необходимости большей защиты от водорослей и плесени советуется добавить к продукту специальную saniрующую добавку STERYLPLUS. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

**Сфера применения**

раздел 2

Рекомендуется для получения декоративного полупрозрачного эффекта на красках внутреннего или наружного назначения.

**Подготовка подложек**

раздел 3

Для фасадов и интерьеров рекомендуются следующие подложки: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ и ELASTRONG PAINT GUM ОЙКОС. Только для интерьеров: ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, EXTRAPAINТ или KREOS ОЙКОС.

**Способ нанесения**

раздел 4

Способ нанесения меняется в зависимости от желаемого эффекта:

**Эффект «под облака»:** нанести VELDECOR кистью, затем обработать сырой состав губкой или перчаткой ОЙКОС.

**Эффект «под старину»:** нанести минимальное количество VELDECOR кистью с коротким ворсом, перекрещивая мазки.

Для обеих отделок возможно нанести второй слой продукта через примерно 6÷8 ч.

**Технические характеристики: нанесение**

раздел 6

Разведение	Продукт готов к использованию, макс. на 10% водой
Расход	1,5÷20 кв.м/л. в зависимости от типа подложки
Инструменты для нанесения	Кисть, морская губка или перчатка ОЙКОС
Закрепляющие средства	Для интерьеров и наружных стен: Decorsil Roma, Firenze, Color Finish, Archital, Neoquarz и Elastrong Paint Gum ОЙКОС Только для интерьеров: Ultrasaten Opaco, Multifund, Extraint или Kreos ОЙКОС
Температура нанесения	+5°С ÷ +36°С (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ÷ 2 ч (при температуре 20°С с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	6 ÷ 8 ч (при температуре 20°С с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Состав	Силоксановые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители, пигменты на основе двуокиси титана, органические и неорганические пигменты, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования.
Удельный вес	1,2 кг/л +/- 3% (база Р)
pH	8 ÷ 10
Вязкость	3.500±5% CPS Brookfield (RVT 20 об./мин. при 25 °C)
Температура хранения	+2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Водопоглощение (W24)	0,09 кг./кв.м. h <sup>0,5</sup> DIN 52 617 (максимально допустимый уровень 0,5 кг./кв.м. h <sup>0,5</sup> DIN 52 617)
Парогазопроницаемость (SD)	0,23 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к минимум 1000 абразивных циклов
Устойчивость к истиранию	Соответствует нормам DIN 53 778, устойчивость к более 5000 абразивных циклов
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/I; VOC: 25 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвета	Цвета цветовой карты
Фасовка	0,5 - 1 - 4 - 14 л

**Токсикологические показатели**

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

**Основные технические условия**

раздел 9

После того, как подложка готова, нанести отделочный силоксановый полукроющий продукт как VELDECOR ОЙКОС. Должны быть соблюдены все правила нанесения, в зависимости от желаемого эффекта. Стоимость - ..... за кв.м. включая материал и работу, за исключением строительных лесов.

**Заметки**

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.