



Эмаль Акриловая

Универсальная матовая



Описание продукта

Назначение и область применения	Для внутренних и наружных работ по деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим, а также по ранее окрашенным алкидными эмалями поверхностям. Подходит для окраски окон, дверей, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья, а также элементов деревянных и минеральных фасадов.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - Со временем не теряет глянец покрытия - Не желтеет - Высокоукрывистая - Рекомендована для окраски в детских и медицинских учреждениях - Разбавляется водой
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Колеровка	База 1: düfa Vollton-und abtonfarbe или на колеровочной машине по системе Color Mix. Применяется для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки. База 3: На колеровочной машине по системе Color Mix. Применяется только для колеровки в средние и тёмные цвета.
Плотность	База1-1,36 г/см ³ ; База3-1,22 г/см ³ .
Состав	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, гликоль, добавки, воск, ингибитор коррозии.
Фасовка	0,9кг; 2,4кг; 10 кг



Нанесение

Подготовка основания	Поверхность предварительно очистить от непрочного старого покрытия, загрязнений и пыли. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Деревянные поверхности зашпательовать шпатлёвкой по дереву Profilux. Стыки, швы и мелкие неровности деревянных изделий, обработать герметиком для дерева и паркета Profilux. Неокрашенные металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном и загрунтовать антикоррозийной грунтовкой Profilux ГФ-021. Для поверхностей, подверженных пятнообразованию (древесина с дубильными веществами, плиты из древесины: ДСП, МДФ, ОСП), рекомендуется грунт Profilux ГФ-021.
Нанесение	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить ровным слоем на чистую, сухую поверхность. Кистью, валиком или распылением в два слоя.
Разбавитель	Вода
Расход	Зависит от свойств поверхности и цвета эмали. При окрашивании в один слой расход в среднем составляет до 10 м ² /кг. Наиболее надёжным методом установления расхода является пробная покраска на объекте. Оптимальная защита и срок службы покрытия достигается при 2-слойном нанесении.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промыть водой или мыльным раствором.
Время высыхания	При температуре +20°C и влажности воздуха 65 %: от пыли 1 час; на «отлип»-3-4 часа; полное высыхание 12 часов. Через 28 дней поверхность приобретает окончательную твёрдость. При понижении температуры до +10-15°C время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Не ниже +7°C



Примечания

Меры безопасности	Во время и после нанесения эмали, необходимо проветрить помещение, пары при распылении не вдыхать. При работе с эмалью использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды.
Хранение	Эмаль хранят в плотно закрытой таре, при температуре +5°C до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и пищевых продуктов 24 месяца со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки. Вскрытую тару израсходовать в течение 30 дней.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Октябрь 2021